



Een afdichtingskit voor de professionele schilder.

Toepassing

- Overschilderbaar na 30 minuten en speciaal geformuleerd voor minder krimp en minder kans op fijne scheurtjes
- Voor het afwerken, herstellen en opvullen van barsten, naden, kieren en aansluitingen in diverse ondergronden

Eigenschappen

- Snel overschilderbaar (ca. 30 min.)
- Huidvorming: ca. 10 min. (+20°C / 65% r.v.)
- Krimp: <20%
- Bij vervorming van 20% kan kitzoom van 20 mm 4 mm krimp/zwel opvangen
- 99% elastisch herstellvermogen bij 25% rek
- Rek bij breuk: 350 (±10)

Product

Universeel overschilderbare kit

Kleuren: Wit

Verpakking: Koker (hdpe) 300 ml

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd, 12 maanden in gesloten verpakking, tussen +5°C en +25°C

Applicatie

Aanbrengen: hand- of pneumatisch pistool.
Top afsnijden op het gewenste formaat.
Gelijkmatig uitspuiten.
Eventueel gladstrijken met water.
Diepe openingen vooraf met vulmiddel opvullen.
Reinigen: met water onmiddellijk na gebruik.

Temperatuur

Verwerking tussen 5°C-32°C.



Droging (+20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Overschilderbaar: Na ca. 30 minuten met watergedragen verven.
Na ca. 2 uur met oplosmiddelhoudende verven.

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren.

Ondergrond

Dient droog, schoon en stofvrij te zijn.
Loszittende verfdelen verwijderen.
Op stoffige en/of zanderige ondergronden is het aanbevolen een fixeermiddel te gebruiken om de ondergrond te verharderen.

Bijzondere aanwijzing

Niet te gebruiken als sanitair kit.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 7-3-2019.