

DERBIMASTIC® S

Le DERBIMASTIC S est un mastic bitumineux de finition et de réparation, idéal pour rendre étanche tous les éléments de finition en toiture.



Avantages spécifiques

- Assure le raccord souple et étanche nécessaire entre la membrane bitumineuse et les détails de toiture.
- Résiste aux conditions atmosphériques extrêmes, ainsi qu'aux rayons U.V.
- Permet la réparation rapide et sans flamme des fissures et boursoffures sur les membranes d'étanchéité bitumineuses.
- Assure le joint de calfeutrement sur les solins et profils de rive.

Caractéristiques spécifiques

- Densité : 1,3 kg/l
- Résidu sec : 85 %
- Point éclair (Pensky Martens cc). 49°C

Application

Accessoires	- truelle - pistolet à main K600 - pistolet à main K2 et pistolet à air MASTIC GUN K4
Consommation	- murs et profils de rives : de ± 10 ml*/cartouche (310 ml) - solin souple en 2 couches : 1 kg/ml* sur 12 cm de large (renforcé par une bande de tissu de verre)
Note	* ml = mètre linéaire

Conditionnement

Bidon de	5 / 12 / 25	kg
Cartouche de	310	ml
Boudin de	600 / 2	ml / kg

Les bidons de 25 kg sont, sur demande, pourvus d'un ECO-SAC en polyéthylène. L'ECO-SAC permet de garder le bidon propre pendant et après usage. Le déchet chimique se réduit à l'ECO-SAC.



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com

Caractéristiques techniques

Densité	1,3	kg/l
Point d'éclair	49	°C
Résidu sec	85	%

Stockage

En bidon fermé, dans un local aéré à l'abri de toute source de chaleur.

Mode d'emploi

A/ Préparation de la surface

- Appliquer le DERBIMASTIC S sur une surface propre et sèche, brossée préalablement afin d'éliminer toutes les matières non-adhérentes.
- Sur les surfaces absorbantes, il est recommandé d'appliquer une couche d'imprégnation DERBIPRIMER (S, GC ou E) et de laisser sécher.



B/ Application du DERBIMASTIC S

- Sur les membranes d'étanchéité bitumineuses et vieillissantes, utiliser DERBIMASTIC S pour réparer les fissures, crevasses et autres boursouflures. Les boursouflures doivent être incisées en croix, asséchées puis colmatées avec DERBIMASTIC S. Traiter l'incision avec deux couches de DERBIMASTIC S et de la toile de verre intercalée.
- Si la toiture est neuve, utiliser DERBIMASTIC S comme mastic de finition et de raccord. DERBIMASTIC S est disponible en cartouches et en boudins utilisables avec la pompe à main K2 et le pistolet pneumatique K4, pour calfeutrer les profils de rives et solin en polyester et métallique
- Deux couches de DERBIMASTIC S armé d'une toile de verre permettent de réaliser des solins souples.
- La surface peut être égalisée à l'aide d'une truelle chaude et arrondie. Le DERBIMASTIC S peut être appliqué sur le béton, le ciment, la fibre ciment, le métal, le pvc et le polyester.



Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. - 08/07/2022



IMPERBEL sa/nv

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com