

Technische gegevens

norament®

	Test methode	Eisen	Gemiddelde meetwaarden van de lopende productie						
			926	926 strada 926 grano 926 serra	825	986 luxor	923 923 grano	992 992 grano	975 LL
Conform CE	EN 14 041		Fabrikant: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim						
Glijweerstand	EN 13 893	DS	— voldoet aan —						
Brandklasse	EN 13 501-1		C _f s1		C _f s1	C _f s1	B _f s1	C _f s2	B _f s1

Eigenschappen naar EN 1817/EN 12 199

Dikte	EN 428	gemiddelde waarde ± 0,20 mm van de nominale waarde EN 12 199	4 mm		3,2 mm (Art. 1902)		4 mm (Art. 354)	9 mm (Art. 1956)	3,5 mm
		gemiddelde waarde ± 0,15 mm van de nominale waarde EN 1817		3,5 mm	2,7 mm (Art. 1910)	3,5 mm	3,5 mm (Art. 1880)	9 mm (Art. 1955)	
Maatvast	EN 434	± 0,4 %	± 0,3 %						± 0,1 %
Trekkracht	ISO 34-1 procedure B, methode A	gemiddelde waarde ≥ 20 N/mm	40 N/mm	40 N/mm	40 N/mm	45 N/mm	50 N/mm	40 N/mm	50 N/mm
Cigaret-proof	EN 1399	methode A (gedoofd) ≥ niveau 4 methode B (brandend) ≥ niveau 3	voldoet aan			-	voldoet aan		
Elasticiteit	EN 435, procedure A	kegeldoorsnede van 20 mm, geen scheurvorming	voldoet aan						
Hardheid	ISO 7619	≥ 75 Shore A	82 Shore A	82 Shore A	88 Shore A	92 Shore A	93 Shore A	72 Shore A	85 Shore A
Restindruk	EN 433	gem. waarde. ≤ 0,25 mm b. dikte ≥ 3,0 mm gem. waarde. ≤ 0,20 mm b. dikte ≤ 3,0 mm	0,2 mm	0,2 mm	0,15 mm	0,10 mm	0,15 mm	0,30 mm	0,07 mm
Slijvastheid	ISO 4649, procedure A	≤ 250 mm ³	115 mm ³	115 mm ³	140 mm ³	110 mm ³	125 mm ³	90 mm ³	150 mm ³
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN 20 105-B02, methode 3, voorwaarden 6.1 a)	minstens niveau 6 op de blauwschaal niveau ≥ 3 op de grijschaal (= 350 MJ/m ²)	grijschaal ≥ 3 volgens EN 20 105-A02						
Classificatie	EN 685	wonen/nijverheid/industrieel	23/34/43	23/34/43	23/32/41	23/34/43	23/34/43	23/34/43	23/34/43

Aanvullende technische gegevens

Brandgedrag	DIN 4102		B1	B1	B1	B1	B1	B2	B1
Toxiteit van brandgassen	DIN 53 436		toxicologisch vrij		-	-	toxicologisch vrij	-	toxicologisch vrij
Antislip	DIN 51 130	volgens BGR 181	R 9	R 9 strada + serra = R 10	R 9	R 9	R 9	R 9	R9
	DIN 51 097		A; B	strada + serra A; B	-	-	-	-	-
Contactgeluid verbetering	ISO 140-8		12 dB	10 dB	1902 = 9 dB 1910 = 6 dB	8 dB	354 = 12 dB 1880 = 10 dB	15 dB	8 dB
Inwerking van chemicaliën	EN 423		— bestendigheid is afhankelijk van concentratie en inwerktijd* —						
Warmte geleidend	DIN 52 612		0,42 W/mK	0,42 W/mK	0,43 W/mK	0,40 W/mK	0,53 W/mK	0,21 W/mK	0,42 W/mK
Begrensd elektrisch geleidend	IEC 60093, VDE 0303 T.30		— geschikt voor vloerverwarming —						
Elektrostatisch gedrag bij lopen	EN 1815		— antistatisch, oplading bij rubber zolen < 2 kV —						
Rolstoel vast	EN 425		— rolstoel vast, type W, volgens EN 12 529 —						

* Bij sterke inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën, neem contact met ons op.

EN 1817: specificaties betreffende homogene en heterogene gladde elastische vloerbedekking
EN 12 199: specificaties betreffende homogene en heterogene elastische vloerbedekking met profiel

Kleur afwijkingen door verschil in productie, als wel de mogelijkheid van technische produktverbetering, is voorbehouden.