

GLASKIT TS

Révision: 13/03/2006

Page 1 de 2

Propriétés techniques:

Base	MS polymères
Consistance	Pâteux
Système de durcissement	Par l'humidité de l'air
Pelliculation (à 20°C/65% H.R.)	Env. 10 min.
Vitesse de polymérisation (à 20°C/65% H.R.)	2 mm/24h
Dureté (DIN 53505)	25 ± 5 Shore A
Densité (DIN 53479)	1,40 g/mL
Reprise élastique (ISO 7389)	> 70 %
Déformation maximale	± 25 %
Resistance aux températures	-40°C à +90°C
Module d'élasticité à 100 % (DIN53504)	0,38 N/mm ²
Tension maximale (DIN53504)	> 0,75 N/mm ²
Allongement à la rupture (DIN53504)	> 400 %

Produit:

Glaskit TS est un mastic neutre, monocomposant à base de MS Polymères pour joints de vitrage.

Caractéristiques:

- Très bonne adhérence sur presque tous supports
- Peut se peindre avec des peintures à phase aqueuse et à base de solvants
- Possède une élasticité permanente après polymérisation
- Très bonne applicabilité et extrudabilité, même dans des conditions difficiles
- Aucune formation de bulles dans le mastic, même pas dans des conditions humides et chaudes
- Excellente résistance aux rayons UV et aux conditions atmosphériques
- Ne contient pas des isocyanates, ni solvants, ni acides et ou halogènes

Applications:

Joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu et verre.
Joints de périmètre (entre la menuiserie et le mur).

Conditionnement:

Teintes: blanc, noir, brun, gris

Emballage: cartouche 290 ml, poches 600 ml

Durée de stockage:

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Résistance chimique:

Bonne: l'eau, solvants aliphatiques, huiles, graisses

Mauvaise: solvants aromatiques, acides concentrés, hydrocarbures chlorés

Supports:

Nature: la plupart des matériaux de construction usuels: alu, pierre, bois traité, PVC, ...

Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé
Il est conseillé de faire un essai d'adhérence sur tout support.

Dimensions des joints:

Largeur minimale: 4 mm

Largeur maximale: 30 mm

Profondeur minimale: 4 mm

Recommandation:

largeur ≤ 6 mm: largeur = profondeur

largeur ≥ 6 mm: largeur = 2x profondeur

GLASKIT TS

Révision: 13/03/2006**Page 2 de 2****Mode d'emploi:***Application:* pistolet manuel ou pneumatique*Température d'application:* +5°C à +35°C*Produit de nettoyage:* white-spirit ou Surface

Cleaner immédiatement après application

Finition: lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation*Réparation:* même produit**Mesures de sécurité:**

Observer l'hygiène de travail usuelle.

Remarques:

Glaskit TS peut être peint, mais vu la grande diversité des peintures et des laques, il est recommandé de toujours faire préalablement un essai de compatibilité.

Enlève le produit de lissage complètement parce que ce produit peut influencer l'adhésion des peintures.

Application d'une deuxième couche de peinture peut améliorer le temps de séchage de la peinture.