

Agent Anti Frisage

Additif pour peintures en phase aqueuse afin d'éviter l'effet de yeux de poisson (retrait local).

APPLICATIONS	Diminue le retrait (effet yeux de poisson) des peintures en phase aqueuse; comme par exemples des laques en phase aqueuse mise l'une sur l'autre, sur certaines voiles,...	
CARACTÉRISTIQUES	Pas d'influence néfaste sur les propriétés d'application de la peinture.	
COMPOSITION	MATIÈRE ACTIVE	tensio-actifs
APPLICATION	PRÉPARATION	
	Consultez la fiche technique de la peinture appliquée.	
	MISE EN OEUVRE	
	Dosage/litre peinture en phase aqueuse:	
	0,5 l > pomper 2 fois	
	1,0 l > pomper 3 fois	
	2,5 l > pomper 8 fois	
	4,0 l > 24 ml	
	10 l > 60 ml	
	15 l > 90 ml	
	Après dosage, bien remuer.	
	DILUTION	
	Prêt à l'emploi.	
	RENDEMENT	
	30 ml / 5 lit. peinture en phase aqueuse.	
	Consultez aussi l'aperçu sous mise en oeuvre.	
	TEMPS DE SÉCHAGE	
	Voir fiche technique de la peinture appliquée.	
	L'addition de Agent Anti Frisage, n'a pas d'effet sur le temps de séchage.	
	NETTOYAGE DU MATÉRIEL	
	Immédiatement après l'usage à l'eau.	

Agent Anti Frisage

Additif pour peintures en phase aqueuse afin d'éviter l'effet de yeux de poisson (retrait local).

DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.02 kg/l
	POINT-ÉCLAIR	> 100 °C
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 100 %
	TAUX DE LIANT	en volume 100.0%
TEINTES	Incolore.	
EMBALLAGES	STANDARD	100 ml
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Agent Anti Frisage se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Conserver à l'abri du gel. Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 12/01/2022

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).