

Technische nota

BULLETIN BOARD *Forbo Krommenie*

OMSCHRIJVING

Een effen gekleurde linoleum met extra veerkracht en thermische isolatie. Bulletin Board wordt gemaakt uit geoxideerde lijnolie en harsen, gemengd met vulstoffen (kurkkorrels en pigmenten) en gekalanderd op een jute weefsel.

Bulletin Board wordt nadien gedroogd en verhard in de droogkamers om de juiste elasticiteit en buigzaamheid te bekomen. De speciale samenstelling maakt Bulletin Board sterk en zeer veerkrachtig, zodat punaises of push pins zelf bij intensief gebruik nauwelijks zichtbare beschadiging veroorzaken. Vooral deze natuurlijke veerkracht maakt Bulletin Board uniek.

TOEPASSINGSGEBIED

Afwerking van de muren en deuren, wanden, prikboarden, wanden achter ziekenhuisbedden, pedagogische panelen, presentatieboarden, scheidingswanden,...

VERWERKING

Verlijmen: Verticaal lijmen kan door Elastocol Vinyl 570 als een contactlijm toe te passen. Dus zowel op de wand als op de rug van het Bulletin Board-materiaal de lijm opbrengen. Horizontaal lijmen kan zowel met Elastocol Marmoleum 590 als Elastocol Vinyl 570. Hiervoor éénzijdig lijm op de te beplakken ondergrond aanbrengen.

Verzorgen: Bulletin Board is bij aflevering voorzien van een vuilafstotende fabriekfinish. Dat maakt het eenvoudig te reinigen met een borsteltje en water waaraan een neutrale zeep is toegevoegd, bijvoorbeeld Marmoleum Cleaner. Bij voorkeur naborstelen met schoon water om de restanten van het schoonmaakmiddel te verwijderen.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Dikte: +/- 6.6 mm
- Breedte: 122 cm
183 cm
- Rollengte: van 27 tot 29 lm.
- Ontvlambaarheid: volgens ISO 6925: moeilijk ontvlambaar.
- Warmteweerstand: volgens DIN 52612
6.0 mm 0,060 m² K/W
- Resistentie tegen chemicaliën volgens EN 423: Bestand tegen zwakke zuren, oliën, vetten en meest gebruikelijke oplosmiddelen zoals alcohol, aceton, e.d. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën. Gebruik schoonmaakproducten met een pH-waarde 7.

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.

Technische nota

- Buigzaamheid: volgens EN 435, methode A:
6,0 mm diameter 70 mm
- Gewicht per m²: 6,0 mm 4.1 kg/m²
- kleurengamma: De kleuren zijn aangepast aan de moderne trend en harmoniëren zich uitstekend met de marmoleum real, marmoleum fresco en marmoleum walton.
- Droogkamerfilm: Tijdens het productieproces kan in de droogkamer een geelachtige waas “droogkamerfilm” ontstaan waardoor het materiaal iets donkerder van kleur lijkt. Deze film verdwijnt vanzelf als Bulletin Board aan het licht wordt blootgesteld. Dit verschijnsel is vooral zichtbaar bij de lichtere kleuren.

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.