



Decofinish Satin

Zijdeglanzende waterverdunbare acrylaatvernis voor bescherming van decoratieve technieken

TOEPASSINGEN	Afwerk- en beschermingslaag voor diverse decoratieve technieken binnen.	
EIGENSCHAPPEN	<p>Watergedragen en zo goed als reukloos.</p> <p>Gemakkelijk verwerkbaar.</p> <p>Goede reinigbaarheid</p> <p>Sneldrogend.</p> <p>Kleurloos en niet vergelend (zie ook onder voorzorgsmaatregelen)</p> <p>Decofinish Satin voldoet aan het Indoor Air Quality label en kreeg een A+ score.</p>	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	100 % acrylaatdispersie
	PIGMENT	geen
	OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen
GEBRUIK	VOORBEREIDING	De ondergrond moet droog, vast en proper zijn.
	VERWERKING	<p>De bus grondig oproeren voor gebruik.</p> <p>Decofinish Satin in één laag aanbrengen op decoratieve technieken, met een korte roller of decoratieve borstel en in alle richtingen verdelen.</p>
	VERDUNNING	Gebruiksklaar.
	RENDEMENT	10 - 12 m ² /l per laag.
	DROOGTIJDEN	<p>Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.</p> <p>Stofdroog na 0.5 uur à 3 uur.</p> <p>Overschilderbaar na 3 uur.</p>
	REINIGING GEREEDSCHAP	Onmiddellijk na gebruik met water.
SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	1.05 kg/l
	VISCOSITEIT	0.15 - 0.25 Pa.s (Brfield 3, 50 rpm, 23°C)



Decofinish Satin

Zijdeglanzende waterverdunbare acrylaatvernis voor bescherming van decoratieve technieken

VLAMPUNT	niet van toepassing
GLANSWAARDE	Zijdeglanzend - 20 - 30 (150 μ , ASTM 60°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 29 %
VOS	EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/a): 30 g/l. Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.

KLEUREN Kleurloos.

VERPAKKINGEN STANDAARD 0,5 l - 2,5 l

BEWAARTIJD In ongeopende en originele verpakking is Decofinish Satin minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niet toepassen bij temperaturen lager dan 10 °C.

Vorstvrij bewaren.

Decofinish Satin is kleurloos en niet vergelend.

Let wel : pas Decofinish Satin niet toe op Bisol of andere oxidatief drogende verven (Premium Satin Xs,...).

In deze gevallen ontstaat doorbloeding die vergeling veroorzaakt in de vernis. Gebruik daarom steeds Epomur of Bosprim als isolatielaag.

Aandachtspunt bij het lostrekken van tape na het vernissen van minerale lagen: om geen onthechting van de vernislaag te veroorzaken, raden we aan om een insnijding te maken langs de tape vooraleer de tape los te trekken, alsook om de tape zo kort mogelijk te laten hangen.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 25/03/2024

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.