



OM GEGRONDE REDENEN

ARDEX A 950

Flexegalisation, grijs

Met ARDURAPID-effect



Bevat cement

Voor het gletten en egaliseren van wanden en plafonds,
voor het aanbrengen van tegels en andere bedekkingen

Verhardt en droogt snel

Spanningsarm, ook in dikke lagen

Grote vulkracht

Groot uitstrijkvermogen door lichte vulstoffen,
korrelgrootte tot 1 mm

Gemakkelijk te verwerken

Schuur- en gletbaar



Reg. No. 37344

Fabrikant met gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsyste
em volgens DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
D-58430 Witten · Postbus 6120
Telefoon: +49 (0) 23 02/664-0
Telefax: +49 (0) 23 02/664-299
e-mail: kundendienst@ardex.de
Internet: www.ardex.de

ARDEX A 950

Flexegalisisatie, grijs



met ARDURAPID-effect, dat een snelle, hydraulische verharding en volledige kristalliserende waterverbinding inhoudt.

Toepassing:

Repareren en uitvlakken van wand en plafond, vullen van grotere gaten, bijsmeren van diepe sleuven – voor het aanbrengen van tegels en andere bedekkingen.

Voor binnen.

Samenstelling:

Grijze poeder van speciale cementen en goed dispergerende kunststoffen en specifieke lichte vulstoffen.

De poeder wordt met water tot een pasteuze, standvastige mortel gemengd, die zich gemakkelijk in dikke en dunne lagen laat verwerken en na ca. 60 minuten verhardt.

De mortel is spanningsarm en na het drogen diffusie-open.

Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergrond moet droog, vast, draagkrachtig en vrij van stof, vuil en andere oplosmiddelen zijn. Oude, niet vast hechtende of zwak gebonden verf en losse stucresten en behang dienen te worden verwijderd.

Lakachtige, draagkrachtige, vaste verf en tegels moeten eerst met ARDEX P 82 kunstharsvoorstrijk worden behandeld. Gipsgebonden ondergronden worden met ARDEX P 51 hecht- en grondeerdispersie, 1:3 met water verdund, voorgestreekt.

Verwerking:

In een schone mengemmer doet men zuiver water en mengt door krachtig te roeren zoveel poeder bij, dat een pasteuze, klontenvrije mortel ontstaat.

Voor het mengen van 25 kg ARDEX A 950-poeder is ca. 7,75 l water nodig.

Men mag slechts zoveel materiaal mengen als binnen 30–40 minuten kan worden verwerkt.

Na een rijpingstijd van 1–3 minuten moet de mortel nog een keer goed worden gemengd. De mortel kan dan bij +20 °C ca. 30–40 minuten lang worden verwerkt en kan direct in de gewenste laagdikte worden opgebracht. Door hydratatie en droging verhardt de mortellaag na ca. 60 minuten zover, dat nabewerken, bijv. gletten, met ARDEX A 950 mogelijk is.

Om gladde oppervlakten te maken, wordt de opgebrachte mortel na het aantrekken óf nageglet óf met een schuurspons gelijkmatig geschuurd en evt. met een spaan afgewerkt.

Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de afbindingstijd.

Bij twijfel een proef maken.

ARDEX A 950 boven +5 °C verwerken.

Let op:

Tegels kunnen na voldoende verharding van de egalisatielagen, bij normale temperaturen, na 2–3 uren, worden gelegd. Natuursteen kan na droging, na ca. 1 dag, worden aangebracht.

Verf, behang, kunstharsstucwerk of andere bedekkingen kan pas worden aangebracht als de mortellaag droog is.

Lagen ARDEX A 950 niet fluateren. Bij plaatselijke egalisaties voor de nabehandelingswerkzaamheden het verschillende zuigvermogen en de verschillende alkaliteit van de ondergrond in acht nemen. Voor het maken van een neutrale en witte oppervlakte moeten de gedroogde lagen ARDEX A 950

met ARDEX P 51 hecht- en voorstrijksdispersie, 1:3 met water verdund, worden voorgestreekt. Daarna kan op de mortel een laag ARDEX A 828 uitvlakmiddel voor wanden of ARDEX A 826 wandegalisisatie worden aangebracht.

De verwerkingsvoorschriften voor lijmen en verf in acht nemen.

Buiten en in permanent natte ruimtes kan ARDEX A 950 niet worden gebruikt.

Opmerking:

Bevat cement. Reageert alkalisch. Daarom huid en ogen beschermen. Bij contact grondig met water spoelen.

Bij oogcontact bovendien een arts raadplegen.

In verharde toestand fysiologisch en ecologisch zonder gevaar.

GISCODE ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm.

Technische gegevens volgens ARDEX-kwaliteitsnorm:

Mengverhouding:	ca. 7,75 l water : 25 kg poeder komt ongeveer overeen met ca. 1 deel water : 3 delen poeder
Soortelijk gewicht:	ca. 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel:	ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik:	ca. 1,1 kg poeder per m ² en mm
Verwerkingstijd (+20 °C):	ca. 30–40 min.
Aanbrengen van tegels (+20 °C):	na ca. 2–3 uren
Aanbrengen vaa natuursteen (+20 °C):	na ca. 1 dag
Verf- en lijmwerk (+20 °C):	na ca. 1 dag
Druksterkte:	na 1 dag ca. 6 N/mm ² na 7 dagen ca. 10 N/mm ² na 28 dagen ca. 12 N/mm ²
Buigtreksterkte:	na 1 dag ca. 2 N/mm ² na 7 dagen ca. 3 N/mm ² na 28 dagen ca. 4 N/mm ²
pH-waarde:	verse mortel cementhoudend = ca. 12 afgebonden egalisatielaag = ca. 10
Verpakking:	zakken met 25 kg netto
Opslag:	ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Wij staan garant voor de goede kwaliteit van onze produkten. Onze verwerkingsadviezen berusten op proeven en praktische ervaringen; zij kunnen echter slechts algemene richtlijnen zijn, hetgeen niet inhoudt dat alle produkt-eigenschappen gewaarborgd zijn, omdat we geen invloed op de bouwplaats-omstandigheden en de uitvoering der werken hebben.