



# Stuc Finish

Kleurloze finishlaag voor Calco.

TOEPASSINGEN	Reinigbare afwerkingslaag voor de lichte kleuren van Calco, een decoratieve stuc techniek voor allerhande binnenmuren.	
EIGENSCHAPPEN	<p>Watergedragen en zo goed als reukloos.</p> <p>Ingesteld op stucviscositeit voor applicatie met mes</p> <p>Matte afwerking.</p> <p>Uitstekend reinigbaar.</p>	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	100 % acrylaatdispersie
	PIGMENT	geen
	OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen
GEBRUIK	VOORBEREIDING	2 lagen Calco aanbrengen volgens de voorgeschreven werkwijze (zie technische nota's)
	VERWERKING	<p>Stuc Finish aanbrengen in één laag met een inox-spatel en zo egaal mogelijk verdelen in alle richtingen.</p> <p>Aanbrengen in 1 laag en verdelen in alle richtingen.</p>
	VERDUNNING	Gebruiksklaar.
	RENDEMENT	12 - 15 m <sup>2</sup> /l per laag.
	DROOGTIJDEN	Stofdroog na 1 à 3 uur.
	REINIGING GEREEDSCHAP	Onmiddellijk na gebruik met water.
SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	1.09 kg/l
	VISCOSITEIT	0.40 - 0.48 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
	VLAMPUNT	niet van toepassing
	GLANSWAARDE	Mat - 9 - 14 (100µ, ASTM 75°)
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 38 %
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/I): 200 g/l (2010). Dit product bevat



# Stuc Finish

Kleurloze finishlaag voor Calco.

maximaal 200 g/l VOS.

KLEUREN	Kleurloos.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	0,5 l - 2,5 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Stuc Finish minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften	<p>Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.</p> <p>Vorstvrij bewaren.</p> <p>Donkere tinten van Calco geven een witte waas in combinatie met de finishlaag.</p> <p>Aandachtspunt bij het lostrekken van tape na het vernissen van minerale lagen: om geen onthechting van de vernislaag te veroorzaken, raden we aan om een insnijding te maken langs de tape vooraleer de tape los te trekken, alsook om de tape zo kort mogelijk te laten hangen.</p> <p>Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.</p>	

Datum laatste wijziging: 01/08/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.