



Decofinish Brillant

Vernis en phase aqueuse pour la protection des techniques décoratives.

APPLICATIONS

Couche de finition et de protection pour des techniques décoratives diverses à l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Diluable à l'eau et respectant l'environnement.
Mise en oeuvre facile.
Bonne facilité de nettoyage après séchage complet.
Ne jaunit pas, résistance à la lumière illimitée à l'intérieur.
Séchage rapide.
Incolore et non-jaunissant (voir aussi les mesures de précaution)

COMPOSITION

LIANT	dispersion 100% acrylique
PIGMENT	aucun
SOLVANT	de l'eau et des solvants améliorant le film

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, solide et propre.

MISE EN OEUVRE

Bien remuer le produit avant l'emploi.

Appliquer Decofinish Brillant sur des techniques décoratives en une couche avec un rouleau aux poils courts ou à la brosse déco et étaler dans tous les sens.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

10 - 12 m²/l par couche.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après 0.5 heures à 3 heures

Recouvrable après 3 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE

Ne s'applique pas.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	1.04 kg/l
VISCOSITÉ	0.16 - 0.32 Pa.s (Brfield 3, 50 rpm, 23°C)



Decofinish Brillant

Vernis en phase aqueuse pour la protection des techniques décoratives.

	POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
	TAUX DE BRILLANCE	Brillant - 75 - 85 (150μ, ASTM 60°)
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 29 %
	VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (Cat. A/b): 100 g/l. Ce produit contient au maximum 60 g/l COV.
TEINTES	Incolore.	
EMBALLAGES	STANDARD	0,5 l - 2,5 l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Decofinish Brillant se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale d'application : 10 °C. Conserver à l'abri du gel. Decofinish Brillant est incolore et ne jaunit pas. Attention: ne jamais appliquer Decofinish Brillant sur Bisol ou une autre peinture à séchage oxydatif (Premium Satin Xs, ...). Dans ces cas, il se produit du saignement qui cause du jaunissement dans le vernis. Appliquer toujours Epomur ou Bosspriim comme couche isolante. Point d'attention lors du retrait du ruban après avoir appliqué du vernis sur des couches minérales: afin de ne pas provoquer de décollement de la couche de vernis, nous vous recommandons de faire d'abord une incision le long du ruban avant de tirer le ruban, ainsi que de laisser pendre le ruban le plus court possible. Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 25/03/2024

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.