



Decofinish Glanzend

Watergedragen vernis voor bescherming van decoratieve technieken.

TOEPASSINGEN

Afwerk- en beschermingslaag voor diverse decoratieve technieken binnen.

EIGENSCHAPPEN

WATERVERDUNBAAR EN MILIEUVRIENDELIJK.

Gemakkelijk verwerkbaar.

Goed reinigbaar na volledige droging.

Niet vergelend, onbeperkte lichtbestendigheid binnen.

Sneldrogend.

Kleurloos en niet vergelend (zie ook onder voorzorgsmaatregelen)

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	100 % acrylaatdispersie
PIGMENT	geen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, vast en proper zijn.

VERWERKING

De bus grondig oproeren voor gebruik.

Decofinish Glanzend in één laag aanbrengen op decoratieve technieken, met een korte roller of decoratieve borstel en in alle richtingen verdelen.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

10 - 12 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 0.5 uur à 3 uur.

Overschilderbaar na 3 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENEN

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.04 kg/l
VISCOSITEIT	0.16 - 0.32 Pa.s (Brfield 3, 50 rpm, 23°C)



Decofinish Glanzend

Watergedragen vernis voor bescherming van decoratieve technieken.

VLAMPUNT	niet van toepassing	
GLANSWAARDE	Glanzend - 75 - 85 (150μ, ASTM 60°)	
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 29 %	
VOS	EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/b): 100 g/l. Dit product bevat maximaal 60 g/l VOS.	
KLEUREN	Kleurloos.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	0,5 l - 2,5 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Decofinish Glanzend minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften	Niet toepassen bij temperaturen lager dan 10 °C. Vorstvrij bewaren. Decofinish Glanzend is kleurloos en niet vergelend. Let wel : pas Decofinish Glanzend niet toe op Bisol of andere oxidatief drogende verven (Premium Satin Xs,...). In deze gevallen ontstaat doorbloeding die vergeling veroorzaakt in de vernis. Gebruik daarom steeds Epomur of Bosprim als isolatielaag. Aandachtspunt bij het lostrekken van tape na het vernissen van minerale lagen: om geen onthechting van de vernislaag te veroorzaken, raden we aan om een insnijding te maken langs de tape vooraleer de tape los te trekken, alsook om de tape zo kort mogelijk te laten hangen. Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.	

Datum laatste wijziging: 25/03/2024

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.