

Hydrothinner

Additif retardant pour peintures en phase aqueuse.



APPLICATIONS

Diluant retardeur pour peintures à base d'eau, pour que la peinture sèche plus lentement.

Peut être ajouté dans toutes peintures dispersion, aussi bien des laques que des peintures murales (geen waarde, Bolatex, geen waarde, Satineau,...) si le temps d'application doit être prolongé. (Grandes superficies, temps chaud,...)

Application à l'intérieur et à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Un peu plus diluant que l'eau.

Moins de risque de reprises sur des surfaces critiques ou superficies grandes.

Prolonge le temps ouvert considérablement

Pas de régression qualitative de la peinture.

COMPOSITION

LIANT	aucun
PIGMENT	aucun
SOLVANT	glycols à évaporation lente

APPLICATION

PRÉPARATION

voir fiche technique de la peinture appliquée

MISE EN OEUVRE

Ajouter au maximum 5% de Hydrothinner aux peintures aqueuses. Remuer bien.

De préférence, ajouter seulement dans la dernière couche.

DILUTION

Il faut tenir compte au effet diluant : diluer avec 5% de Hydrothinner convient avec diluer avec 6 à 7% d'eau.

RENDEMENT

Ajouter à peu près 5%

TEMPS DE SÉCHAGE

Du fait que la peinture sèche plus lentement, il faut tenir compte avec un temps de séchage prolonger entre deux couches.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE

Ne s'applique pas.



Hydrothinner

Additif retardant pour peintures en phase aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.04 kg/l
	POINT-ÉCLAIR	niet van toepassing °C
TEINTES	Incolore.	
EMBALLAGES	STANDARD	250 ml
		(lors de dilution de 5% : convient pour 5 litre de peinture)
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Hydrothinner se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Ajouter Hydrothinner dans une peinture implique la sensibilité à l'eau de cette peinture.	
	L'obtention de la brillance et la dureté finale prend plus de temps si on a ajouté Hydrothinner à la peinture.	
	Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 17/01/2022

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).