



Dvt-Mur

Additif retardant pour peintures murales et techniques décoratives en phase aqueuse.

APPLICATIONS

Des peintures à base d'eau qui doivent prendre plus lentement (grandes superficies, par temps chaud ou venteux,) sans diluer la peinture.

Peut être appliqué dans toutes les peintures murales à base d'eau (max. 5%) et techniques décoratives.

CARACTÉRISTIQUES

Moins de risque de reprises sur des surfaces critiques ou superficies grandes.

Pas d'influence néfaste sur les propriétés d'application de la peinture.

La viscosité de la peinture reste pratiquement inchangée.

Prolongement considérable du temps ouvert, même en cas de dosage minime

COMPOSITION

LIANT	agents épaississants spécifiques
PIGMENT	aucun
SOLVANT	glycols à évaporation lente

APPLICATION

PRÉPARATION

Voir la fiche technique de la peinture appliquée.

Consultez la fiche technique de la peinture murale appliquée.

MISE EN OEUVRE

Comme additif dans des peintures pour façades (p.ex. Sublisatin, Sublimat): ajouter environ 2%

(Seulement si le support est exempt de problèmes d'humidité et seulement dans la couche de finition)

Comme additif dans des peintures murales (p.ex. geen waarde, geen waarde, Bolatex, ...): ajouter au max 5% dans la couche de finition.

Comme additif dans des peintures décoratives (p.ex. Ice, ...): ajouter 5 à 10% max. dans la dernière couche.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

ajouter 2 à 5 % dans des peintures murales

ajouter 5 à 10 % dans des techniques décoratives

TEMPS DE SÉCHAGE



Dvt-Mur

Additif retardant pour peintures murales et techniques décoratives en phase aqueuse.

Le temps de séchage et dureté finale de la peinture seront prolongé considérablement par addition de Dvt-Mur

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.04 kg/l
	POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 4 %
	TAUX DE LIANT	en volume 4.4%
TEINTES	Incolore.	
EMBALLAGES	STANDARD	250 ml
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Dvt-Mur se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Conserver à l'abri du gel.	
	Ajouter Dvt-Mur dans une peinture implique la sensibilité à l'eau de cette peinture.	
	L'obtention de la brillance et la dureté finale prend plus de temps si on a ajouté Dvt-Mur à la peinture.	
	Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 17/01/2022

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).