



MATTERINGS PASTA

Glansverlagend additief voor alkydverven

TOEPASSINGEN

Additief voor alkydverven om een lagere glans te bekomen

Voornaamste toepassingen in PREMIUM SATIN XS, DUROSATIN, ELASTOSATIN, PREMIUM SOFT XS en PU-SATIN.

EIGENSCHAPPEN

Aanzienlijke glansdaling, zelfs vanaf kleine dosering.

Zeer efficiënt, aanzienlijke glansdaling bij toevoegen van kleine concentraties.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	alkydhars
PIGMENT	matteringsmiddel
OPLOSMIDDEL	Alfatische solventen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

Zie technische nota van de toegepaste verf.

VERWERKING

De bus grondig oproeren voor gebruik.

Toevoegen aan de verf en onmiddellijk grondig oproeren, bij voorkeur machinaal snelmengen.

Bij manueel mengen, verf al roerend toevoegen aan de pasta.

Alkydverven voor binnentoepassing: 0 tot 15 % toevoegen.

Alkydverven voor buitentoepassing: max. 10 % toevoegen.

Voorbeeld van glansverlaging bij toevoeging aan PREMIUM SATIN XS:

Glanswaarde: 25 - 35 (100μ - 60°):

+ 5 % matteringspasta: 18

+ 10 % matteringspasta: 15

+ 15 % matteringspasta: 12

Glanswaarde: 65 - 75 (100μ - 75°):

+ 5 % matteringspasta: 46

+ 10 % matteringspasta: 42



MATTERINGSPASTA

Glansverlagend additief voor alkydverven

+ 15 % matteringspasta: 36

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Afhankelijk van de gewenste glansgraad.

DROOGTIJDEN

Zie technische nota van de toegepaste verf.

Het toevoegen van MATTERINGSPASTA heeft geen invloed op de drogingstijd.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met WHITE SPIRIT.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.06 kg/l
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 58 %
BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 46.0%

KLEUREN

Kleurloos.

VERPAKKINGEN

STANDAARD 250 ml

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is MATTERINGSPASTA minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMaatregelen en veiligheidsvoorschriften

Het gebruik in buitenlakken vermindert de buitenduurzaamheid van de verf.

Bij ELASTOSATIN max. 10 % toevoegen.

Bij toevoegingen vanaf 10 % wordt de dekkraft lager.

De krasvastheid van PREMIUM SATIN XS, DUROSATIN en PU-SATIN vermindert in functie van de glans.

Niet toevoegen aan Woodair.

Ontvlambaar.

Bij onvoldoende en/of niet onmiddellijke menging van de MATTERINGSPASTA in de verf, kunnen brokjes ontstaan. In



MATTERINGSPASTA

Glansverlagend additief voor alkydverven

dit geval is het aangewezen om de verf te zeven.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 10/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).