



Pastime

Peinture granuleuse mate en phase aqueuse avec un aspect badigeon pour façade.

APPLICATIONS

Finition mate pour façades à l'aspect badigeon.

Après les préparations adéquates applicable sur des murs extérieurs divers (maçonnerie, béton, cimentation, supports peints,...).

Peut être utilisé en combinaison avec la couche de fond de remplissage Fix & Level Mortar.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect badigeon, minérale granulé.

Haute résistance aux intempéries.

Bonne résistance à la lumière.

Résistance à l'eau très élevée.

Supporte de grandes concentrations d'humidité dans le support (jusqu'à 40 %).

Vite résistant à la pluie.

Insaponifiable.

Prêt à l'emploi dans le pot.

COMPOSITION

LIANT dispersion 100% acrylique

PIGMENT le dioxyde de titane rutile et charges minérales adaptées

SOLVANT de l'eau

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, solide et propre, au besoin nettoyer et/ou réparer.

Éliminer au préalable les parties mal adhérentes et réparer les jointures branlées.

Supports non traités:

Éliminer à sec des efflorescences de sel éventuelles.

Appliquer une couche de fond Primer P77 ou Subliprim.

Anciennes couches de peintures à dispersion intactes:

Peuvent être peintes directement avec le Pastime. En cas de doute, appliquer une couche d'apprêt Primer P77 ou Subliprim.

Couches de peintures poreuses et/ou poudreuses:

Appliquer une couche d'apprêt de Primer P77. En cas de porosité ou pulvérisation moyenne, appliquer le Primer P77 dilué avec Fixol (dosage 1 part de Fixol sur 2 parts de Primer P77-).

Appliquer une couche d'apprêt Primer P77.

Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.



Pastime

Peinture granuleuse mate en phase aqueuse avec un aspect badigeon pour façade.

MISE EN OEUVRE

Bien remuer le produit avant l'emploi.

Appliquer Pastime en 1 ou 2 couches sur un support préparé à la Brosse Badigeon Boss ou au pistolet entonnoir, puis étaler le produit à la Brosse Badigeon Boss.

Appliquer horizontalement ou étaler dans tous les sens. La manière d'application détermine l'aspect final.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

2 - 4 m²/l par couche.

Le rendement dépend de la méthode d'application et de la nature du support à traiter.

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche, la manier d'application et les circonstances (humidité de l'air, température,...).

Hors poussières après 1 à 3 heures.

Recouvrable après 24 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE

données de pulvérisation pour pistolet à entonnoir:

- pression: 3,5 kg
- ouverture: 6 mm

M8 Compact Push Pump:

- pression de la pompe: 0,4
- gicleur: 4 mm
- pression d'air compresseur: 2 bar

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	1.70 kg/l
VISCOSITÉ	0.90 - 1.40 Pa.s (Physica 1500 /s ; 23°C)
POINT-ÉCLAIR	> 55 °C
TAUX DE BRILLANCE	mat
EXTRAIT SEC	en volume: environ 58 %
WATERDOORLAATBAARHEID	W1 - 0.59 kg/ (m ² x h0.5) classification selon NBN EN 1062-3
VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (Cat. A/c): 40 g/l. Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.



Pastime

Peinture granuleuse mate en phase aqueuse avec un aspect badigeon pour façade.

TEINTES	Blanc.	
	Eventail de couleurs avec 15 couleurs exemplaires.	
	Aussi disponible en base MY-MX B et C.	
	D'autres coloris sur demande par l'intermédiaire du laboratoire.	
EMBALLAGES	STANDARD	Blanc: 2,5 l - 10 l
	MY-MX	Teintes légères à partir du blanc standard: 2,5 l - 10 l
		Autres teintes bases B & C: 2,5 l - 10 l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Pastime se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C.	
	Ne pas appliquer lors d'un degré d'humidité relatif de plus de 85 %.	
	Conserver à l'abri du gel.	
	En cas de pistelage il est recommandé de travailler à deux où l'un projette le produit à l'aide d'un pistolet à entonnoir et l'autre étale le produit à la Brosse Badigeon Boss.	
	Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 03/04/2024

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.