



Pastime

Matte gekorrelde watergedragen gevelverf met kalei-uitzicht.

TOEPASSINGEN

Matte gevelafwerking met kalei-uitzicht.

Toepasbaar op diverse buitenmuren (baksteen metselwerk, beton, cementering, geschilderde ondergronden,...) na de geschikte voorbereiding.

EIGENSCHAPPEN

Gekorrelde mineraal uitzicht, kalei-look.

Hoge buitenduurzaamheid.

Goed lichtbestendig.

Hoge watervastheid.

Verdraagt hoge concentraties vocht in de ondergrond (tot 40 %).

Snel regenvast.

Onverzeepbaar.

Kant-en-klaar in de pot.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL 100 % acrylaatdispersie

PIGMENT rutieltiandioxide en aangepaste minerale vulstoffen

OPLOSMIDDEL water

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

Loszittende delen vooraf verwijderen, losse voegen vooraf herstellen.

Onbehandelde ondergronden:

Eventuele zoutuitbloedingen droog verwijderen.

Breng een grondlaag Primer P77 of Subliprim aan.

Oude intacte dispersieverven:

Kunnen rechtstreeks overschilderd worden met Pastime. Bij twijfel breng steeds een grondlaag Primer P77 of Subliprim aan.

Poreuze en of verpoederde verflagen:

Breng een grondlaag Primer P77 aan. Bij matige porositeit of verpoederding, breng Primer P77 aan gemengd met Fixol (max. 1 deel Fixol op 2 delen Primer P77).

Breng een grondlaag Primer P77 aan.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING



Pastime

Matte gekorrelde watergedragen gevelverf met kalei-uitzicht.

De bus grondig oproeren voor gebruik.

1 à 2 lagen Pastime aanbrengen op een voorbereide ondergrond met Boss Kaleikwast of trechterpistool, waarbij het product nadien verdeeld wordt met de Boss Kaleikwast.

Horizontaal of in alle richtingen verdelen. De manier van aanbrengen bepaalt mee het uitzicht.

VERDUNNING

Gebruiksklaar

RENDEMENT

2 - 4 m²/l per laag.

Het rendement is afhankelijk van de aanbrengmethodiek en van de aard van de te behandelen ondergrond

DROOGTIJDEN

De droogtijd is sterk afhankelijk van de laagdikte, manier van aanbrengen, ondergrond en omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur,...)

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 24 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

s spuitgegevens trechterpistool :

- druk: 3,5 kg
- opening: 6 mm

M8 Compact Push Pump:

- pompdruk: 0,4
- spuittip: 4 mm
- luchtdruk compressor: 2 bar

KENMERKEN

DENSITEIT	1.70 kg/l
VISCOSITEIT	0.90 - 1.40 Pa.s (Physica 1500 /s ; 23°C)
VLAMPUNT	> 55 °C
GLANSWAARDE	mat
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 58 %
WATERDOORLAATBAARHEID	W1 - 0.59 kg/(m ² x h0.5) classificatie volgens NBN EN 1062-3
VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/c): 40 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.



Pastime

Matte gekorrelde watergedragen gevelverf met kalei-uitzicht.

KLEUREN	Wit.	
	Kleurenwaaier met 15 voorbeeldkleuren.	
	Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B en C.	
	Andere kleuren op aanvraag via labo.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	Wit: 2,5 l - 10 l
	MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 2,5 l - 10 l
		Andere kleuren basis B & C: 2,5 l - 10 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Pastime minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.	
	Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.	
	Vorstvrij bewaren.	
	In spuitapplicatie is het aangewezen om met 2 personen te werken, waarbij de ene het product aanbrengt met het trechterpistool en de ander de verdeling van het product met de Boss Kaleikwast voor zijn rekening neemt.	
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.		

Datum laatste wijziging: 12/01/2024

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.